



scheda tecnica



Airsilent Bugnato

proprietà

Densità

Autoestinguenza

Assorbimento sonoro (α) 100-5000 Hz

Assorbimento sonoro (α) 100-5000 Hz

Assorbimento sonoro (α) 100-5000 Hz

metodo

ISO 845

FMVSS 302

UNI EN20354

UNI EN20354

UNI EN20354

unità

Kg/m³

%

%

%

valori

25

conform

17*

34**

44***

*: spessore 10+10 mm

** : spessore 15+15 mm

***: spessore 20+20 mm

TROCELLEN Italia S.p.A.

Via della Chimica 21-23,

20867 Caponago (MB)

Tel.: +39029596951

Fax: +39295969527

E-Mail: info@trocellen.com

www.trocellen.com

Edizione: 04/04/2011 02

Dichiariamo questi dati relativi ai materiali in poliolefina espansa reticolata a celle chiuse TROCELLEN secondo la nostra attuale migliore conoscenza. Tutti i dati relativi ai prodotti possono includere diversi spessori e si basano su valori medi, pertanto devono essere considerati solo come indicazione tecnica. La scheda tecnica non esime dalla valutazione stessa dei prodotti forniti circa la loro idoneità per l'applicazione di destinazione, utilizzazione e / o il trattamento successivo e non può essere considerata come specifica. Ovviamente possiamo garantire l'eccellente qualità dei nostri prodotti secondo le condizioni concordate di vendita e termini di consegna. Questo documento è di proprietà Trocellen. E' proibita ogni riproduzione, totale o parziale. Lo stampato non è soggetto a procedura di controllo.

FROM POTENTIAL TO EXCELLENCE